

PlastoCell®
Polyethylene Foams
Laminated with HDPE film
3mm

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος Μέτρησης	Τιμή
Πάχος Υλικού	Εργοστασιακές μετρήσεις	3mm (±5%)
Διαστάσεις Ρολού	Εργοστασιακές μετρήσεις	100cm x 2500cm (±5%)
Πυκνότητα Υλικού	ASTM D 3575-00	20 kg/m ³ (±5%)
Υδατοαπορροφητικότητα	ASTM D 3575-00 Suffix L	≤ 0,1 lb/ft ²
Thermal Stability	ASTM D 3575-00 Suffix S	≤ 5%
Οξειδωση κατά την επαφή	Method 3005 FED std. 101	ΚΑΜΙΑ
Θερμική αγωγιμότητα k-Value	ASTM C518-91	0,35 - 0,42 btu/hr ft ² °F
Πάχος επικάλυψης HDPE	Εργοστασιακές μετρήσεις	8ΜΥ